



Finitura parquet e mobili | RP xx60

Campi d'impiego. Pavimenti e mobili in legno.

Informazioni sul prodotto. È una finitura per pavimenti e mobili in legno con un'ottima trasparenza e una grande resistenza all'abrasione da calpestio. Formulata a base di resine poliuretaniche, è estremamente resistente all'usura, elastica, a ridottissimo contenuto di solventi ed esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente. Gli speciali filtri UV la rendono inoltre non ingiallente e proteggono il colore naturale del legno. Per aumentare le resistenze chimiche e meccaniche, RP xx60 può essere catalizzata al 10% con RZ 5200.

Istruzioni d'uso. Legno nuovo. Carteggiare il legno grezzo con carta abrasiva grana 150 e rimuovere la polvere. Applicare 3 mani di RP xx60 a distanza di 2-4 ore. Non occorre carteggiare tra le mani. Per migliori prestazioni, applicare una mano di Fondo RP 1060 e 2 mani di Finitura RP xx60. **Legno verniciato.** Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, occorre carteggiare con grana 240-280. Pulire la superficie e procedere con la verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, occorre carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura come indicato per il legno nuovo.

Sovraverniciabilità. Finitura per parquet e mobili RP xx60.

Confezioni. 0,75 L - 2,5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo
Rullo a pelo raso



Resa
10 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Secco al tatto
2 h



Essiccazione
tra le mani 4 h



Essiccazione
finale 24 h



Calpestabile
dopo 72 h



Residuo solido
27 ± 3 %



Viscosità
DIN4 18 ± 3"



Peso specifico
1,03 ± 0,1 g/cm³



pH
7,5 ± 0,5



Gloss
80 per RP 3360
50 per RP 1160
20 per RP 2260



RP 1160
trasparente
semilucida



RP 2260
trasparente
opaca



RP 3360
Trasparente
lucida

