



H₂O

Fondo turapori | RP 1060

Campi d'impiego. Pavimenti in legno.

Informazioni sul prodotto. È un fondo di preparazione trasparente da applicare su pavimenti in legno. Formulato a base di resine acrilico-poliuretaniche è molto elastico e facilmente carteggiabile. Per aumentare le resistenze chimiche e meccaniche, RP 1060 può essere catalizzato al 10% con RZ 5200. In questo caso, attendere l'essiccazione completa della prima mano prima di procedere con le successive.

Istruzioni d'uso. Carteggiare il legno grezzo con carta abrasiva grana 150 e rimuovere la polvere con un aspiratore. Applicare 1-2 mani di RP 1060 a distanza di 2-4 ore. Non carteggiare tra la prima e la seconda mano. Attendere 24 ore prima di procedere con la successiva fase di carteggiatura, quindi verniciare con Finitura per parquet e mobili RP 1160, RP 2260 o RP 3360..

Sovraverniciabilità. Finitura per parquet e mobili RP xx60.

Confezioni. 0,75 L - 2,5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo
Rullo a pelo raso



Resa
10 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Secco al tatto
2 h



Essiccazione
tra le mani 4 h



Essiccazione
finale 24 h



Residuo solido
33 ± 3 %



Viscosità
DIN4 17 ± 3"



Peso specifico
1,03 ± 0,1 g/cm³



pH
8,0 ± 1,0



RP 1060
trasparente